

# WS-CorroXXan K 3707

WS-CorroXXan K 3707 je rýchloschnúca a dobre kryjúca farba zo syntetickej živice s aktívnou ochranou proti korózii. Je ideálny na generálne opravy výrobných strojov, prepravných regálov, žeriavových systémov, kontajnerov a oceľových konštrukcií atď. bez predbežného základného náteru. Vhodné podklady sú železo a oceľ. V prípade vysokej úrovne korózie sa odporúča dodatočný náter na ochranu proti korózii (WS-Korrogrund).

- Obsahuje rozpúšťadlá
- Hodvábný lesk
- Teplotná odolnosť do cca 130°C
- Dobré pokrytie
- Aktívna ochrana proti korózii
- Odolné voči poveternostným vplyvom
- Základný a vrchný náter v jednom
- Možnosť niky podľa RAL, NCS atď.



**Aplikácia:** Spracovanie môže byť vykonané štetcom, valcovaním, konvenčným alebo airless striekaním. Všetky elektrostatické procesy sú použiteľné. Pred použitím dobre premiešajte.

- Lakovanie: max 5% WS riedidlo zo syntetickej živice KV 657  
Odporúčaný typ štetca: ľahké čínske štetiny
- Valčeky: max 5% WS riedidlo zo syntetickej živice KV 657  
Odporúčaný typ valčeka: krátky velúr alebo Moltopren
- Striekacie vzduchom: cca 5 – 15 % WS riedidlo zo syntetickej živice KV 657  
Odporúčaná veľkosť trysky 1,5 – 1,8 mm, striekací tlak cca 2,5 – 4,0 bar
- Elektrostatika: cca 5 – 15 % WS riedidlo zo syntetickej živice KV 657  
40 – 60 sekúnd DIN 4mm pohár max cca 800 KOhm

**Predúprava podkladu:** Povrch musí byť čistý, zbavený mastnoty a suchý (kondenzácia). Je potrebné odstrániť aj hrdzu, alebo okuje. Pri starých náteroch je potrebné skontrolovať príľnavosť a kompatibilitu. V prípade potreby povrch obrúste.

**Riedenie:** WS riedidlo zo syntetickej živice KV 657 (aj na čistenie náradia)

**Výdatnosť:** 180 g/m<sup>2</sup> na jeden náter pri hrúbke suchého filmu 50µm

<b>Pracovné podmienky:</b>	Minimálne +10 °C a 70-80% relatívnej vlhkosti
<b>Čas schnutia:</b>	Prašná suchosť: ca. 10 Minut Dá sa prelakovať: 60 Minut Na dotyk: ca. 1-2 hodiny Vysušené: 24 hodín, konečná suchosť je dosiahnutá po cca 7 dňoch
<b>Balenie:</b>	2,5 litrová plechovka, 5 litrové vedro, 11 kg vedro, 30 kg vedro
<b>Skladovateľnosť:</b>	36 mesiacov v chladných a suchých miestnostiach
<b>Viskozita:</b>	Roztierateľné
<b>Dodatočné tipy:</b>	Nanášanie príliš hrubých vrstiev môže výrazne predĺžiť dobu schnutia. V závislosti od použitej farby môže byť viskozita pri dodávaní nižšia alebo kolísavá, takže pridávanie riedidla sa musí primerane upraviť. Pred spracovaním skontrolujte farbu.
<b>Info:</b>	Len na komerčné použitie!

Stav: jún 2018

Musia sa dodržiavať predpisy vyhlášky o nebezpečných látkach. Nariadenie o nebezpečných látkach: Vyžaduje sa označenie. Informácie o tom, ako zaobchádzať s produktom a jeho špecifické údaje o látke, si vyžiadajte v karte bezpečnostných údajov ES.