

WS-Zink® PUR 900

WS-Zink® PUR 900 je aktívny sprej na ochranu proti korózii s obzvlášť dobrou vodivosťou pre bodové zváranie a možno ho ľahko prelakovať bežne dostupnými farbami. Zodpovedá DIN EN ISO 1461. Ochrana proti korózii závisí od zvoleného kvalitatívneho stupňa predúpravy podkladu. Podklad by mal byť čo najčistejší kovový v súlade s EN ISO 8501.

- Zinkovo šedá
- Viac ako 90 % obsahu kovového zinku v suchom filme
- Hrúbka vrstvy 120 µm sa dá ľahko dosiahnuť na pracovný krok
- Na opravu zvarov atď. na žiarovo pozinkovaných konštrukciách
- Ako povlak na teplovodivé diely, odolný do 300°C
- Ako vodivá ochranná vrstva pri bodovom zváraní
- Ako základný náter pre následné lakovanie
- Obsahuje rozpúšťadlá



Predúprava podkladu:	Dôkladne odhrdzujte a odmasťujte striekané povrchy. Povrch musí byť suchý, zbavený prachu a mastnoty. Všetky látky, ktoré zhoršujú príľnavosť k povrchu, musia byť odstránené.
Aplikácia:	Pred každým nástrekom nádobu silno pretrepávajte asi 30 sekúnd. Striekajte zo vzdialenosti 25 - 30 cm krížovým spôsobom. Pri viacerých vrstvách nechajte 1-2 minúty schnúť.
Doba schnutia	prašná suchosť: ca. 10 Min. na dotyk: ca. 30 Min. úplná suchosť: ca. 1 deň
Výdatnosť	ca. 1m ²
Možnosť opätovného spracovania:	Pre 1K náterové systémy po cca 6 hodinách, pre 2K náterové systémy najskôr po 24 hodinách. V prípade pochybností použite skúšobnú aplikáciu alebo kontaktujte naše oddelenie aplikačnej technológie.
Balenie	400ml Spray (12 x 400ml v kartóne)
Stabilita pri skladovaní:	12 mesiacov v chladných a suchých miestnostiach
Bod vzplanutia:	vysoko horľavý, chráňte pred slnečným žiarením a nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C.
Info:	Len na komerčné použitie!

Stav: jún 2018

Musia sa dodržiavať predpisy vyhlášky o nebezpečných látkach. Nariadenie o nebezpečných látkach: Vyžaduje sa označenie. Informácie o tom, ako zaobchádzať s produktom a jeho špecifické údaje o látke, si vyžiadajte v karte bezpečnostných údajov ES.

W+S GmbH
Lackchemie und
Aerosol-Technik
Am Sportplatz 5
63791 Karlstein

Tel.: +49(0)6188/9575-0
Fax: +49(0)6188/9575-30
E-Mail: info@ws-lackchemie.de
Web: www.ws-lackchemie.de

Geschäftsführer: Michael Benedict
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 6998
UST.-ID Nr. DE197181899
Steuernummer:204/142/80014

HypoVereinsbank Aschaffenburg AG
BIC: HYVEDEMM407
IBAN: DE72 79152 0070 0302 3176 74

